

JAVISAC
PLANCHAS
GALVANIZADAS
FICHA TÉCNICA



PLANCHAS GALVANIZADAS

Plancha laminada en frío o caliente, recubierta con una capa de zinc en ambas caras, mediante un proceso de inmersión en caliente, la capa de zinc proporciona protección contra la corrosión ambiental.

Espesor: Rango entre 0.40 y 3.00 mm.

Ancho: 1200 mm.

Largo de Plancha: 2400 y 3000 mm.

USOS

Silo, ductos de aire acondicionado, perfiles plegados, techos, equipos avícolas tales como comederos, bebederos de aves y hojalatería en general.

ESPESORES

• 0.40 • 0.45 • 0.50 • 0.55 • 0.60 • 0.65 • 0.70 • 0.75 • 0.80 • 0.85
• 0.90 • 0.95 • 1.00 • 1.15 • 1.20 • 1.45 • 1.50 • 1.80 • 1.90 • 2.00

PROPIEDADES MECÁNICAS

NORMA TÉCNICA	F	R	A	NORMA EQUIVALENTE
	kg/mm ²	kg/mm ²	%	
ASTM A 653 CS TIPO B	---	28* min	30 min	JIS G 3302 - SGCC - SGHC

Con recubrimiento G-40 (120 gr/m²). También G-60 (180 gr/m²) y G-90 (270 gr/m²) *Referencial

PROPIEDADES



Resistencia
mecánica



Resistente
a la corrosión.



PRESENTACIÓN

ESPESOR		FORMATO 1200 x 2400	TOLERANCIA
PULGADA	(MM)	(Kg/plancha)	(+/-mm)
1/64"	0.40	9.56	0.05
1/57"	0.45	10.69	0.05
1/54"	0.50	11.82	0.05
1/46"	0.55	12.95	0.05
1/40"	0.60	14.08	0.06
1/34"	0.70	17.48	0.06
1/32"	0.80	18.61	0.07
1/30"	0.85	19.74	0.07
1/27"	0.90	20.87	0.07
1/24"	1.00	22.00	0.08
1/22"	1.15	26.52	0.08
1/20"	1.20	27.65	0.08
1/18"	1.45	33.30	0.10
1/16"	1.50	34.43	0.10
3/40"	1.90	43.48	0.12
1/8"	3.00	68.34	0.14