

JAVISAC
PLANCHAS LAC
FICHA TÉCNICA



PLANCHAS LAC

Producto plano que se obtiene por laminación de planchones de acero que previamente se calienta hasta una temperatura promedio de 1250 °C.

Espesor: Rango entre 1.20 y 100.00 mm.

Formatos: 1200x2400 / 1500 x 3000 / 1500 x 6000 / 2400x6000 mm

USOS

Fabricación de piezas metálicas como carrocerías, autopartes, perfiles, tubos. En general se utilizan en piezas de poca exigencia con relación a las propiedades mecánicas.

ESPESORES

- 1.20 • 1.50 • 1.80 • 1.90 • 2.00 • 2.20 • 2.30 • 2.40 • 2.50 • 2.80 • 2.90
- 3.00 • 3.70 • 3.90 • 4.00 • 4.20 • 4.40 • 4.50 • 5.70 • 5.90 • 6.00 • 7.80
- 8.00 • 8.90 • 9.00 • 12.00

PROPIEDADES MECÁNICAS

NORMA TÉCNICA	F**	R	A	NORMA EQUIVALENTE
	kg/mm ²	kg/mm ²	%	
ASTM A 1011* CS TIPO B	21-34	---	25 min	JIS G 3131 SPHC

*Reemplaza a la norma ASTM A-569 **Valores Referenciales

PROPIEDADES



Resistencia
mecánica



Resistente
a la corrosión.



PRESENTACIÓN

ESPESOR	FORMATO (MM)			
	1200 x 2400	1500 x 3000	1500 x 6000	2400 x 6000
(MM)	(Kg/plancha)			
1.20	27.13	-	-	-
1.50	33.91	-	-	-
1.80	40.69	-	-	-
2.00	45.22	-	-	-
2.20	49.74	-	-	-
2.30	52.00	-	-	-
2.40	54.26	-	-	-
2.50	56.52	-	-	-
2.90	65.56	-	204.89	-
3.00	-	105.98	211.95	-
3.90	88.17	-	-	-
4.40	99.48	-	310.86	-
4.50	-	158.96	317.93	-
5.90	133.39	-	416.84	-
6.00	-	211.95	423.90	-
8.00	180.86	282.60	565.20	904.32
9.00	203.47	317.93	635.85	1017.36
12.00	271.30	423.90	847.80	1356.48