


JAVISAC
PLANCHAS LAF
FICHA TÉCNICA



PLANCHAS LAF

Planchas lisas de acero bajo en carbono, laminadas en frío, calidad comercial.

Espesor: Rango entre 0.40 y 2.00 mm.

Ancho: 1200 mm.

Largo de Plancha: Según requiera el cliente, medida standar 2400 mm.

USOS

En la fabricación de productos que requieren excelente acabado superficial y/o espesores delgados como es el caso de los electrodomésticos (lavadora, cocinas, refrigeradoras, muebles metálicos, carrocerías de vehículo, estanterías, paneles, tubos, etc).

ESPESORES

• 0.40 • 0.45 • 0.50 • 0.55 • 0.60 • 0.65 • 0.70 • 0.75 • 0.80 • 0.85
• 0.90 • 0.95 • 1.00 • 1.15 • 1.20 • 1.45 • 1.50 • 1.80 • 1.90 • 2.00

PROPIEDADES MECÁNICAS

NORMA TÉCNICA	F**	R	A	NORMA EQUIVALENTE
	kg/mm ²	kg/mm ²	%	
ASTM A 1008* CS TIPO B	14-28	---	30 min	JIS G 3141 SPCC

*Reemplaza a la norma ASTM A-366 **Valores Referenciales

PROPIEDADES



Resistencia
mecánica



Resistente
a la corrosión.



PRESENTACIÓN

ESPESOR	FORMATO (MM)			
	1200 x 2400	1500 x 3000	1500 x 6000	2400 x 6000
(MM)	(Kg/plancha)			
1.80	40.69	-	-	-
2.00	45.22	-	-	-
2.20	49.74	-	-	-
2.30	52.00	-	-	-
2.40	54.26	-	-	-
2.50	56.52	-	-	-
2.90	65.56	-	-	-
3.00	-	105.98	211.95	-
3.90	88.17	-	-	-
4.40	99.48	-	-	-
4.50	-	158.96	317.93	-
5.90	133.39	-	-	-
6.00	-	211.95	423.90	-
8.00	180.86	282.60	565.20	904.32
9.00	203.47	317.93	635.85	1017.36
12.00	271.30	423.90	847.80	1356.48
16.00	361.73	565.20	1130.40	1808.64
19.00	429.55	671.18	1342.35	2147.76
25.00	565.20	883.13	1766.25	2826.00
32.00	723.46	1095.00	2260.80	3617.28
38.00	859.10	1342.35	2684.70	4295.52
50.00	1130.40	1766.25	3532.50	5652.00