



TEE

FICHA TÉCNICA



TEE

Producto de sección transversal en forma T, que se obtiene por laminación de palanquillas de acero estructural, previamente calentadas hasta una temperatura del orden de los 1250 °C.

NORMA TÉCNICA ASTM A36

Longitud: 6 metros.

PROPIEDADES MECÁNICAS

NORMA TÉCNICA	F	R	A	NORMA EQUIVALENTE
	kg/mm ²	kg/mm ²	%	
ASTM A 36	25.3 min	41 min	12.5 min	JIS G 3101 SS400

DIMENSIÓN Y PESO NOMINAL (kg/6mts)				
DESCRIPCIÓN		3.00	4.50	6.00
PULGADAS	(MM)	1/8"	3/16"	1/4"
-	20	5.22	-	-
-	25	6.63	-	-
1.1/4"	-	9.29	-	-
1.1/2"	-	11.32	16.51	-
2"	-	-	-	28.62

Usos

Fabricación de estructuras metálicas para construcción civil, torres de transmisión, tijerales, carpintería metálica, etc.

